

Z110176

SILICONA NEUTRA ALUMINIO RAL 9006

Bote de 310 ml

La silicona neutra Datacol es un sellador de un solo componente, de módulo bajo, se distingue por una baja contracción, la ausencia de efectos corrosivos en diversos soportes y bajo olor.

Características:

- Tiempo de formación película: 5 min 20 °C
- Endurecimiento a espesor: 2mm/24h Dureza: 25 (+ -) 5 shore A.
- Resistencia temperatura: de -60 °C a +180 °C n
- Modulo elástico: 0,48 N/mm² DIN 53504
- Alargamiento a la rotura: 800% DIN 53504
- Temperatura de aplicación

El producto no es barnizable

Campos de uso:

Sellado de ventanas tratados con cualquier tipo de pintura (Tenga en cuenta que con la pintura que contiene teflón o PTFE usan especial activadores de la superficie). Sellado de juntas entre material de madera / metal / construcción / plástico (no policarbonato y PE). Atención = no utilice en piedra natural, mármol, granito, etc..

Datos técnicos:

Tiempo de formación	Cerca de 15-30 minutos. (23 °C 50% U.A.R.)
Color	Aluminio RAL 9006
Espesor Endurecimiento	10 mm / 10 - 14 días (23 °C 65% U.A.R.)
Dureza	15 Shore (ISO 868)
Resistencia a la temperatura	-40°C + 150°C
Alargamiento de rotura	250 % (ISO 8339)
Tipo de reticulación	Ossimica

