

Z415110ES

DATAHEAD LIGHT 2K HS CLEAR

Aerosol 400ml.

BARNIZ TRANSPARENTE PARA FAROS 2K HS

Descripción técnica general:

- Cumple con los requisitos de la Normativa VOC.
- Fácil de usar
- Excelentes resultados
- No requiere endurecedor ni disolvente.
- Ideal para reparaciones puntuales y lacado de faros de policarbonato compacto.
- Compatible con cualquier sistema base agua
- Punto de inflamación: +97°C.
- Densidad específica: 0,67 g/cm³
- Contenido sólido: 14% en peso

NORMATIVA VOC (2004/42/CE): Este producto es un producto en aerosol. El contenido máximo VOC en esta categoría es de 840 g/l. El contenido VOC en forma listo para usar de este producto es de 655g/l. 2004/42/IIIB(e)(840)655.

Vida útil y almacenamiento:

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Temperatura idónea de almacenamiento de +5 a +25°C
- Vida útil del producto dentro de los 36 meses siguientes a su envasado.

Pretratamiento / Limpieza de la superficie:



Limpie el sustrato usando un paño suave y BIODEGRASER NO-SILICONA (Z390500ES)

Asegúrese de que la superficie está suficientemente seca antes de la aplicación del producto. Es preferible el secado al aire en lugar de secar con un paño.



Use siempre medios de protección adecuados. Aplicar en un lugar bien aireado y libre de polvo.



Z415110ES

DATAHEAD LIGHT 2K HS CLEAR

Aerosol 400ml.



Agitar bien antes de usar



Secado completo en 24 h.



2-3 capas aproximadamente 30-50 micras

Aplicación del producto:

- En caso de que se haya aplicado capa base de color (Spot Repair), deje pasar 30 minutos para aplicar la capa de barniz transparente.
- Aplicar de dos a tres manos esperando 5-10 minutos entre mano y mano. Cada capa debe tener un aspecto húmedo y brillante, pero no debe gotear.
- En caso de suciedad leve o polvo incrustado en el barniz, puede lijar ligeramente con discos abrasivos de esponja Premium UltraFine (F400106ES) o Microfine (F400108ES). Por último, utilice los esquemas de pulido de DATA COL para conseguir un perfecto acabado y brillo.
- Es importante no usar productos de abrillantado a la cera durante 30 días siguientes a la aplicación del producto.

Observaciones:

- Intente utilizar siempre el producto de acuerdo con las instrucciones suministradas.
- También puede ser utilizado en países que no adopten la legislación VOC.
- Agitar bien antes de usar.
- Agitar al menos durante 2-3 minutos después de que la bola mezcladora haya empezado a sonar.
- Después de preparar el área a pintar, asegúrese de que ésta esté libre de suciedad, ceras, aceites, siliconas etc.
- Pulverizar a una distancia aproximada de 25 cm.
- Puede aplicar distintas capas a intervalos de 3-5 minutos para obtener un acabado óptimo.
- Secado completo: 24 horas después de su aplicación.
- Temperatura óptima de aplicación: 10-25°C.
- Se recomienda hacer una prueba en una superficie similar antes de la aplicación definitiva del producto.

Sólo para uso profesional. La información mostrada en esta ficha técnica ha sido cuidadosamente seleccionada a través de una serie de investigaciones de laboratorio, basadas en nuestro conocimiento en el momento de su edición. Los datos se dan sólo con fines informativos. El usuario debe comprobar la existencia de nuevas actualizaciones o información adicional, si fuera necesario. Todos los derechos reservados. La ficha de seguridad del producto y las advertencias que aparecen en la etiqueta deben leerse atentamente.