

Z130127

**SELLADOR DE POLIURETANO NEGRO**

Cartucho de 600 ml

Sellador Carrocería DataCol es un poliuretano monocomponente con endurecedor la humedad atmosférica. El producto curado forma una goma tenaz y flexible alta adhesión a muchos sustratos. Nuestro poliuretano no gotea, incluso cuando se aplica en grueso porque tiene una consistencia pastosa, tiene buena resistencia al envejecimiento, tiempo y buena resistencia al agua. La bolsa DataCol de poliuretano tiene una excelente adhesión.

**Usos:**

Este poliuretano es adecuado para sellar todas las juntas entre láminas: solapamientos, costuras de soldadura, soldaduras, etc .. Por otra parte, se utiliza para sellado de las canaletas, las luces de la vivienda, techos solares y otras partes del carro. Encuentre también muchas aplicaciones en el campo de la carpintería metálica y planta, por ejemplo en el sellado del aire acondicionado etc ..


**Modo de aplicación:**

Limpiar y desengrasar todas las superficies con disolventes t. En caso de superficies de metal fácilmente oxidables o de hormigón, proceder a la abrasión y de limpieza. Desengrasado PVC, vidrio y molduras de aluminio con un disolvente libre de aceite, tales como acetona. Cortar la bolsa, lo puso en la pistola y el uso de una boquilla de la medida deseada.

En caso de aplicación a bajas temperaturas, el calor de las bolsas a + 20 °C unas pocas horas antes de usar.

**Datos técnicos:**

<b>Base</b>	Cremoso, tixotropico
<b>Color</b>	Negro
<b>Densidad</b>	1,18 ± 0,05 g / ml (negro: 1,15 ± 0,05)
<b>Polvo (23 °C, 50% HR):</b>	Aprox. 60 min.
<b>Endurecimiento en profundidad (23 °C, 50% HR):</b>	4 mm aproximadamente en 24 h
<b>Dureza Shore A (ISO868):</b>	50
<b>Módulo al 100% (ISO 8339):</b>	0,6 MPa
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-40° ± +90°C
<b>COV</b>	7%
<b>Alargamiento de rotura (ISO 8339):</b>	= 80%

**Nota:**

Caducidad: 12 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en un lugar fresco y seco, en Temp. Entre + 5 °a + 35 °C.